

L I N H A

NANO CERAMIC

Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-IR 15 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável) Architectural Window Films

Nano Ceramic 15%

Transmissão de luz visível	16%
Transmissão solar	20,0%
Absorção Solar	75.0%
Refletância Solar	5.0%
Reflexão interior	5.7%
Reflexão exterior	5.2%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	70%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	87%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.46
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.40
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	60%



MADE IN USA