

L I N H A

**NANO CERAMIC**

Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

## **IC-IR 20 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável)** Architectural Window Films

### **Nano Ceramic 20%**

Transmissão de luz visível	23%
Transmissão solar	26.3%
Absorção Solar	68.0%
Refletância Solar	5.7%
Reflexão interior	6.0%
Reflexão exterior	6.1%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	64%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	85%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.51
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.45
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	55%



MADE IN USA