

L I N H A

NANO CERAMIC

Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-IR 70 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável) Architectural Window Films

Nano Ceramic 70%

Transmissão de luz visível	74%
Transmissão solar	67.0%
Absorção Solar	26.0%
Refletância Solar	7.0%
Reflexão interior	8.0%
Reflexão exterior	8.0%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	45%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	71%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.85
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.76
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	35%



MADE IN USA