

L I N H A

SUPREME CERAMIC
Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

Supreme IR Nano-Ceramic 4095 Architectural Window Films

Supreme Ceramic 40%

Transmissão de luz visível	40.4%
Transmissão solar	19.3%
Absorção Solar	75.7%
Refletância Solar	5.0%
Reflexão interior	5.9%
Reflexão exterior	5.8%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	95.8%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	95.7%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.47
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.41
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	58%



MADE IN USA